

Happy Market Evoke Light Grey

599,8 x 599,8 x 14 mm



UGL

V3



Evoke Light Grey on saanut ilmeensä ja inspiraationsa metropoleista ja maailman suurille kaupungeille tyypillisestä urbaanista ilmeestä, ja se muistuttaa tyypillisesti urbaaneja lofteja, jotka pyrkivät yhdistämään sementtiä erilaisiin arkkitehtuurisiin tiloihin myös myymälöihin ja marketteihin.

Happy Market Evoke (V3) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL) tekniset arvot

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille Bla	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
Lineaarisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,3 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5 %	± 2 %
Käyryys	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Veden imukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	± 0,03 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	6400 N (14 mm)
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	123 mm³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R9
Kuumuuden kestävyys	ISO 10545-9	Ei vaadittava	Kestää
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12		Kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	4-5

≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms., luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10–19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19–27°
R12	erittäin karkea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27–35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat, joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri