

Coem Pietra Sabbiosa



Naturale



Strutturato



Avario



Beige



Fango




Grigio



Grafite

Lasittamaton kuivapuristelaatta Bla UGL



DX



SX




- N) Naturale = naturale pinta, matta
- L) Lucinato = kiillotettu pinta
- S) Strutturato = karkea pinta
- RI)=riliefi
- R) RTT = rektifioitu

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet

PIETRA SABBIOSA/gres +

Paksuus 10 mm



Coem Pietra Sabbiosa (V2)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E _b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,06 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	44,1 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	2537 N
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143 mm ³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Strutturato R11
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	Kestävä
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	ULA

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



UNI EN ISO 14001:2004





PIETRA SABBIOSA

Happy Tiles Oy 2017