

Panaria Zero.3 Dodge



Rovere  
Naturale

Suorakaiteet

N rett.

997x3000+  
197x2000+  
197x1500+  
197x1000+



Rovere  
Oliato

N) Naturale = naturale pinta, matta  
R) Rettifioitu = mittatarkka, suorat reunat



Rovere  
Verniciato

**Helppo** leikata, porata ja asentaa.

**Pinta** on erittäin suora.

**Ekologinen** valmistuksessa pienempi energian kulutus ja pienemmät CO<sub>2</sub> päästöt.

**TEKNISET OMINAISUUDET**
**Panaria Zero.3 Doghe**

<b>Tekniset ominaisarvot</b>	<b>Testausmenetelmä</b>	<b>SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille</b>	<b>Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot</b>
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
<b>Veden imukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1 %
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 120 N/mm <sup>2</sup>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	≥ 1000 N
<b>Pinnan kulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>
<b>Liukkaus</b>	DIN 51130 DIN 51097		R10 A+B
Lineaarinen lämpölaajeneminen	ISO 10545-8	Ei vaadittava	≤ 7 · 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Kuumuuden kestävyys	ISO 10545-9	Ei vaadittava	Kestävä
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	ULA-UHA
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	UA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	5

\*) paksuus < 7,5 mm      ≥ = vähintään      ≤ = korkeintaan

**Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130**

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

**Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097**

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

**Sävyvaihtelu laatoissa**

- V1 minimaalinen  
V2 vähäinen  
V3 kohtalainen  
V4 suuri

